

# 金属材料学科文章中常见问题示例

杜 亚 勤

西安热工研究院有限公司《热力发电》编辑部,710032,西安

**摘要** 根据最新的国家标准,对文章中常见的金属材料力学性能指标和硬度的不规范表达做举例说明。

**关键词** 金属材料;力学性能指标;国家标准;规范表达;常见问题

**Instance analysis of common problems in metallic material papers//DU Yaqin**

**Abstract** According to the latest national standards, this paper illustrates some non-standard expressions in metallic material papers.

**Keywords** metallic material; mechanical performance index; national standards; standard expression; common problem

**Author's address** Editorial Office of Thermal Power Generation, Xi'an Thermal Powel Research Institute Co., Ltd., 710032, Xi'an, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.01.013

金属材料常用力学性能指标有强度、塑性、硬度、韧性等。为与国际接轨,1984—2010年间金属材料硬度试验标准从GB/T 231—1984、GB/T 231.1—2002更新至GB/T 223.1—2009<sup>[1-2]</sup>,拉伸试验标准从GB/T 228—1987、GB/T 228—2002更新至GB/T 228.1—2010<sup>[3-5]</sup>,与国际标准ISO 6892主要技术内容完全相同。常用金属材料力学性能名称、符号和常用硬度计量方法等发生了很多变化。

常用的强度指标为屈服强度和抗拉强度,塑性指标为断后伸长率和断面收缩率。屈服强度指当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力,现行金属材料拉伸试验(GB/T 228.1—2010)<sup>[5]</sup>将屈服强度分为上屈服强度( $R_{eH}$ )和下屈服强度( $R_{eL}$ ),并提出采用规定塑性延伸强度 $R_p$ 替代原来的规定非比例延伸强度。而规定残余延伸强度( $R_t$ )、抗拉强度( $R_m$ )、断后伸长率( $A$ 、 $A_{11.3}$ 、 $A_{xmm}$ )、断面收缩率( $Z$ )等变化不大。在金属材料学科文章中,常出现新旧标准混用。常见易错的问题如表1所示。

常用硬度有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度,2009年对这3种硬度试验标准分别进行替代更新。GB/T 231.1—2009《金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法》<sup>[1]</sup>中布氏硬度正确表达方式为硬度值+硬度符号HBW+测量方式,规定测量方式下测量方式可省略,如600 HBW1/30/20,表示测量采用直径为1 mm

表1 金属材料部分常用力学性能指标

规范表达及符号	不规范表达及符号
屈服强度, $R_{eH}$ 、 $R_{eL}$	屈服极限、屈服点、条件屈服强度, $\sigma_s$ 、 $\sigma_{0.2}$ 、 $\sigma_{Su}$ 、 $\sigma_{sL}$
抗拉强度, $R_m$	强度极限, $\sigma_b$
断后伸长率, $A$ 、 $A_{11.3}$ 、 $A_{xmm}$	延伸率、伸长率、断后延伸率, $\delta_5$ 、 $\delta_{10}$ 、 $\delta$
断面收缩率, $Z$	收缩率, $\psi$
规定残余延伸强度, $R_t$ 、 $R_{t0.2}$	残余延伸强度, $\sigma_t$
规定塑性延伸强度, $R_p$ 、 $R_{p0.2}$	规定非比例延伸强度, $\delta_p$

硬质合金球施加294.2 N(30 kgf)试验力保持20 s情况下,测得硬度值为600,且1/30/20常省略。2009年标准规定布氏硬度测量只允许使用硬质合金球压头,明确指出去掉以前采用其他压头测量的HBS、HB硬度符号表示。而文章中常出现HBW500、350HBS、HB315等错误表示。

GB/T 230.1—2009《金属材料洛氏硬度试验方法》中洛氏硬度的表达方式为硬度值+符号HR+使用的标尺<sup>[2]</sup>,标尺有15N、30N、45N、15T、30T、45T。如50 HR30N,表示施加总试验力为294.2 N在标尺30N上硬度值为50。2004年和2009年标准不同,表达方式经常出现混用。常见的不规范表达如HRC50、60HRB、HRC34等。2009年维氏硬度新标准对试验方法做了少许改动,对原理、符号说明等技术内容变化较小。

## 参考文献

- [1] 金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法:GB/T 231.1—2009[S].北京:中国标准出版社,2010
- [2] 金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法:GB/T 230.1—2009[S].北京:中国标准出版社,2010
- [3] 金属拉伸试验方法:GB/T 228—1987[S].北京:中国标准出版社,1988
- [4] 金属材料室温拉伸试验方法:GB/T 228—2002[S].北京:中国标准出版社,2003
- [5] 金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法:GB/T 228.1—2010[S].北京:中国标准出版社,2011

(2017-07-11 收稿;2017-07-20 修回)